

# Svetstider

för green pipe och red pipe rör

ReTherm  
**KRUGE** PIPING SYSTEMS



Diameter Ø mm	Insvetsningsdjup mm	Uppvärmningstid sek	Bearbetningstid sek	Avkylningstid min
16	13,0	8	4	2
20	14,5	8	4	2
25	16,0	11	4	2
32	18,0	12	6	4
40	20,5	18	6	4
50	23,5	27	6	4
63	27,5	36	8	6
75	30,0	45	8	8
90	33,0	60	8	8
110	37,0	75	10	8
125	40,0	90	10	8

Vid omgivningstemperatur under +5 °C  
skall svetstiderna ökas med 50%.

# Svetstider

för blue pipe och blue pipe OT rör

ReTherm  
**KRUGE** PIPING SYSTEMS



Diameter Ø mm	Insvetsningsdjup mm	Uppvärmningstid sek	Bearbetningstid sek	Avkylningstid min
16	13,0	5	4	2
20	14,5	5	4	2
25	16,0	7	4	2
32	18,0	8	6	4
40	20,5	12	6	4
50	23,5	18	6	4
63	27,5	24	8	6
75	30,0	30	8	8
90	33,0	40	8	8
110	37,0	50	10	8
125	40,0	60	10	8

Vid omgivningstemperatur under +5 °C  
skall svetstiderna ökas med 50%.

85x110 mm